



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 1583

Mirapur 9110

standfest, offene Zeit 10 Min

Produktvorteile

- ▶ kein Abrutschen des Klebstoffes
- ▶ geeignet für Minergie-ECO
- ▶ sehr einfacher Auftrag
- ▶ Wasserbeständigkeit D4
- ▶ offene Zeit von 10 Minuten
- ▶ Wärmebeständigkeit ca. 135 °C



Anwendung

- ▶ speziell geeignet für Schraubenpressverbindungen im Holzelementbau
- ▶ Klebungen von Holz- und Holzwerkstoffen, die wasser- und wetterfest sein müssen



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1583

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Präpolymer	
Konsistenz	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.11	
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C	
Empfohlene Holzfeuchte	6 bis 18 %	
Kleboffmenge / Klebstoffauftrag	Einseitig in Raupen, bei Harthölzern beidseitig	
Verbrauch*	150 bis 300 g/m ²	
Offene Zeit (min.)*	10	
Empfohlener Pressdruck	min. 0.25 N/mm ² (2.5 kg/cm ²)	
Weiterverarbeitung (min.)	60	
Wärmebeständigkeit	> +135 °C	EN 14292
EMICODE	EC 1	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1583.9110.04	Beutel 600 ml Karton à 12 Beutel	<input type="checkbox"/> opak	CHF 16.00 Preis per Beutel