

GYSO-LignoProtect SK

Produit

Feuille composite autocollante pleine surface, étanche à l'eau et capable de diffusion, en non-tissé hydro-enchevêtré. Liner en deux parties pour une application plus facile. Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure, surface translucide pour une vision par transparence optimale des marquages de ficelle et autres. Grande force d'adhérence grâce à la colle polyacrylique modifiée de forte adhérence, sans APEO ni solvants.

Domaines d'application

Pour l'étanchéité provisoire de surfaces en bois, dans la construction en bois par éléments, de la fabrication à la pose de l'élément suivant en passant par le transport et l'installation.

Utilisable comme pare-vapeur autocollant pleine surface pour les isolations sur chevrons et les rénovations de toitures.

Application

Le support doit être solide, ferme, sec, exempt de poussière, huile et graisse.

Poser GYSO-LignoProtect SK sur un support solide avec un recouvrement minimum de 100 mm aux raccords.

Selon les circonstances, détacher d'abord la partie large ou étroite du liner et coller sans plis la feuille sur le support avant de la dérouler.

Bien presser la feuille déroulée sur le support avec un balai-poussoir ou un autre accessoire.

Il est possible de réaliser raccords et bordures directement avec GYSO-LignoProtect SK ou avec GYSO-Folitack. Pour les traversées, nous recommandons un collage avec GYSO-Folitack. Merci de consulter le mode d'emploi.

Données techniques

Base	feuille composite de non-tissé PP	
Colle	polyacrylate modifié	
Épaisseur	env. 0,35 mm	
Poids de la colle	env. 120 g/m ²	
Résistance à la pénétration d'eau	W1	EN 1928
Force d'adhérence	22 N/25 mm	AFERA 5001
Valeur Sd	env. 3,0 m	
Température d'application	+5 °C à +40 °C	
Résistance à la température	-40 °C à +95 °C	
Résistance aux intempéries non couverte avec contraintes UV	3 mois ¹⁾	

¹⁾ GYSO-LignoProtect SK peut s'utiliser pendant trois mois exposé non couvert aux intempéries, avec contraintes UV, sur panneaux OSB ou composites. Sur lambrissage en bois, l'exposition non couvert aux intempéries avec contraintes UV est de max. un mois.

GYSO-LignoProtect SK

Conditionnement

En rouleaux de 50 m

largeur	fente du liner	surface
1 500 mm	1 400/100 mm	75,00 m ²
750 mm	650/100 mm	37,50 m ²
375 mm	275/100 mm	18,75 m ²

Couleur

blanc-translucide

Conservation

12 mois à partir de la date de production
(au frais et au sec)

Particularités

Sur le chantier aussi bien que sur le lieu de stockage, conserver GYSO-LignoProtect SK bien emballé, au sec et à l'abri des UV. Des difficultés peuvent survenir lors de l'application de feuilles mouillées ou très sales.

Pour les ouvrages en forte présence d'eau, il faut s'assurer qu'il ne se produit pas d'accumulation d'eau stagnante permanente.

GYSO-LignoProtect SK n'est pas une feuille de sous-toiture et n'est par conséquent PAS autorisée pour l'élaboration de sous-toitures.

Remarque

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.